マクセラムの特性と取扱い

マクセラムの特性

マクセラムは樹脂を染み込ませた単板を貼り合わせることによって、耐久性と寸法の安定性(反りや割れなどの防止)を向上させた木質製品です。製品の特長を生かし、より長く使用していただくために、取り扱いについて以下の点にご留意願います。

- ・天然木を使用しているため、出荷時点での軽微な割れや木材の色の濃淡・木目・節等に個体差が生じますが製品性能には影響ございません。
- ・紫外線や雨による色あせや表面の劣化を抑えるため、塗装をお勧めします。
- ・製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。



本製品を長くお使いいただくために

カビやコケ・汚れについて

- ・使用時は水や湿気が溜まらないように、常に乾燥させこまめに清掃してください。水や湿気が溜まると、腐れや、ビス周りの金属汚染、 表面のカビ等が発生する恐れがあります。
- ・デッキの床板下部の通気換気を取り、乾燥した状態を保ってください。湿気が溜まると腐朽が生じやすくなります。
- ・常時日陰で風通しの悪いところはこまめな清掃をお願いします。床面にゴミが溜まりカビなどが発生すると滑りやすくなり、危険です。
- ・目地部のゴミや土等の詰まりはこまめに取り除いて下さい。長期間放置すると根太などが腐朽する原因になります。

傷やとげ・ささくれ・割れについて

- ・ 木材製品なので、使用方法により傷がついてしまう可能性があります。軽い傷であれば、サンドペーパー等で削り、塗装をすれば綺麗にすることが可能です。
- ・ ささくれ等が生じた場合はケガをする恐れがあるので、市販のサンドペーパー・ヤスリ等で削り落として下さい。 ささくれがひどくなった場合は、素足での使用は控え、履物を履くことをお勧めします。
- ・ロータリー単板を使用しているので、経年変化で材表面に、微細なひび割れが生じることがありますが、性能には影響ありません。
- ・天然木なので、雨や紫外線などの影響で色褪せ・ヤセ・日割れ・ささくれが発生する可能性がありますが、耐久性能には問題ありません。

色あせについて

- ・ 植木鉢や棚、家具を長期間置かれる場合、床板の表面に日焼けによる色褪せの差が生じます。定期的な洗浄や配置変えを行うなど、 ご配慮ください。
- ・経年により材表面の色が変化した場合はより長持ちさせるために塗装(再塗装)をお勧めします。無塗装で使用した場合は、 高圧洗浄機等で洗浄すると綺麗になります。塗装品の再塗装を行う場合、塗り替えはデッキなど水平使いの場合は1~2年に1回、 フェンスなど垂直使いの場合は2~3年に1回をお勧めします。

プロによるリフレッシュシステム

お手入れをする時間がない、汚れがひどくて自分では難しいと思われる方は 是非ご相談ください。経験を積んだリフレッシュのプロが美しくよみがえらせます。

①ご連絡

②お見積り

③ご注文





お問い合わせ



越井木材工業株式会社

...

https://www.koshii.co.jp

●印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。 「10029


SUPER DECK

マクセラムデッキ145

(天然木デッキ)

五感をはぐくむ木育空間。

時を超えて愛される確かな品質。 腐れ・ささくれに強いウッドデッキ。



MAXELUM-PL

ウッドデッキ材「マクセラムPL」 (高耐久樹脂含浸積層材)

マクセラムPLは、天然木の単板に防腐・防蟻処理を施し、強固に積層した材料です。 木の風合いはそのままに、腐れや反り、シロアリを防ぎます。 とげ・ささくれの発生も抑えられ、心地よい木の肌触りをお楽しみ頂けます。



■ 高い寸法安定性

厳しい屋外環境に強い

マクセラムPLは単板1枚1枚に吸水を抑制する樹脂処理 を施して積層し、天然木そのものを固めています。 そのため、「反り」「曲がり」「ささくれ」「伸び縮み」の発生 を抑えています。

寸法安定性が高いため、長さ方向の目地は開けずに施工 することができます。





寸法変化が少なく、腐れや反りも起こっていない。


水による膨潤・収縮が起きにくい

水を吸えば膨張し、乾けば収縮する。木材のこの性質に よって起こる寸法変化で、無垢材を使用したデッキでは 床板の目地が詰まり、デッキの上に水溜まりが出来たり、 反対に隙間が広がりすぎて子どもが指を詰めてしまうこと もあります。マクセラムPLは、樹脂処理により吸水が 抑制されているため、膨潤・収縮による目地の詰まりや 拡大を防ぎます。











※マクセラムPLは直行方向の積層材のため幅方向/厚さ方向で比較

熱による膨潤・収縮が起きにくい

樹脂木(木粉とプラスチックを混ぜて成型したもの)は 熱による膨潤・収縮が発生します。

例えば、夏場の直射日光等で材料が約50度になった時、 樹脂木が1mあたり約2.8mm変形してしまうのに比べ、 マクセラムPLIは約0.25mmと1/10以下に抑えられます。









・元の長さ:1,000mm・固定なし

■ 腐朽・蟻害を防ぐ

一般的な木材は継手や釘穴、ボルト穴などの断面から水が入り内部から腐るケースが多くありますが、マクセラム-PLは どの断面も均一な性能を持つため、内部からの腐朽を防止します。

また、地面に近い用途ではシロアリ対策は不可欠です。シロアリは全国に生息し、木材を食べ加害します。

マクセラムPLは、隅々にまで施した樹脂含浸処理が木材を白蟻の好まない材質に変化させ、食害を受けにくくしています。






シロアリ食害試験 無処理材(イメージ) マクセラムPL 25% 25 19% 20 15 レッドシダー アカマツ マクセラム (無処理) (無処理)

防蟻性能試験(対シロアリ)

■ あつく感じにくい

コンクリートや樹脂木と同様に、夏場の直射日光が当たるとデッキ表面の 温度は高くなります。

しかし、木材がフライパンや、やかんの持ち手に使われるように、コンクリート や樹脂木に比べ「熱を伝えにくい」という性質があります。




くその他の性能一覧>

くての心のは形 克ク				
	マクセラムPL	イペ	ジャラ	試験方法
比重	0.65	1.12	0.82	
曲げ強さ(N/mm²)	46.8	130.4	117.6	JIS Z 2101 曲げ試験
曲げヤング率(N/mm²)	8.5	16.3	11.8	JIS Z 2101 曲げヤング係数の測定
ブリネル硬さ(N/mm²)	18	38	31	JIS Z 2101 表面硬さの測定
ヤンカ硬さ(N)	3625	16390	8500	JIS Z 2101 めり込み硬さの測定
摩耗性(mm/100回)	0.10	0.015	0.015	JIS Z 2101 磨耗試験
•幅方向(%)	0.10	0.22(半径)	0.22(半径)	JIS Z 2101 収縮率の測定
すべり抵抗値(CSR値)	0.46*			JIS A 1509-12 2008

- ※ステンプルーフ塗装
- C.S.R 値 参考基準値 (東京都都市整備局 HPより)
 ・下足で走行する部分 0.4 ~ 0.9
 ・素足で利用する部分 0.45 ~ 0.9
 ・ 体斜路部分 0.5 ~ 0.9
- 設計用数値(マクセラム PL) 基準強度(曲げ)Fb 28.8 N/mm² 短期許容応力度 fbs 19.2 N/mm² 長期許容応力度 fbl 10.6 N/mm²
- $%1: f_{bs} = F_b \times 2/3$ *2: f_{bL} = f_{bs} \times 1/2 \times 1.1

マクセラムはなぜ高耐久?

木をかつらむきのように薄くスライスした木の単板1枚1枚に 樹脂を含浸し積層。内部にも均一な性能を与えています。




マクセラムの製造工程




丸太からとった単板(薄い板)にフェノール樹脂 を含浸し乾燥させます。 細胞を固めることによって、水分の出入りによる寸法変化を抑制します。 ※フェノール樹脂:食器や家電などに使われる、一般的なプラスチック成分。



単板を強固に貼り合わせることによって、 変形や腐れ、シロアリに強い丈夫な材料 が生まれます。





木材を拡大して見ると、水分や養分が通る管が無数にあります。その管に樹脂をしみこませることで 水分の吸放出による寸法変化を抑制するとともに、腐朽菌やシロアリも好まない材質に変化します。

商品仕様

サイズ

厚21×幅145×長さ1,800mm

使用単板

樹脂含浸単板

早生植林木を中心とした針葉樹、広葉樹を使用しています。



塗装色(オプション)

外部用 浸透系木材保護塗料「VATON+(バトンプラス)」JASS18M-307規格適合

VATON+ オリジナルカラー ※下記の塗装色での対応も可能です











アッシュグレイ ASG1

ウォルナット WN1

床板の固定方法(推奨)

コシフィックス工法

SUPER DECK 専用のオリジナルノンビス 留め具。意匠性や安全性、維持保全性を 向上します。





手すり形状


高さ:800mm、1100mmの2種










構造種別






クロス構造 (H=132~150mm/根太・大引:ハット鋼 束:プラ東)





ハイブリッド構造 (H=300~600mm / 根太: ハット鋼 東・大引: 防腐防蟻処理木材薬剤濃度 K4 相当)



オール木構造 (H=300~1500mm/根太・大引・東:防腐防蟻処理木材薬剤濃度 K4 相当)※手摺り仕様

